

秧浦(YP)皮革专用 LR 系列色浆

○产品说明

秧浦(YP)皮革专用 LR 系列色浆专为水性皮革制品设计，如汽车内饰，家居装饰品等。此系列色浆与水性皮革制品体系用的树脂的相容性良好，包括：丙烯酸，聚氨酯，醋酸乙烯酯等。

秧浦(YP)皮革专用 LR 系列色浆开罐流动性较好、无沉淀，优异的化学稳定性、耐光性、耐候性、耐酸碱性，良好的耐热性、耐黄变性、遮盖性、耐色迁移性，着色力高、色度饱和、着色涂膜柔软、无粒面收缩、干燥不成膜、纯粹的粉碎，不含烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）、重金属、偶氮（AZO），安全环保，符合法规要求。

○应用及使用

在合成革湿法贝斯（base）应用过程中，将色浆与 N,N-二甲基甲酰胺（DMF）混合形成均相后加入其它物料；后段涂饰着色时，先做好相容性试验，确定色浆与树脂体系相容性好方可进行调色。

○产品参数

色浆编号	颜料索引号	产品颜色	耐候性		耐光性		颜料含量(%)	比重 g/ml
			原色	浅色	原色	浅色		
YPLR01 白	P. W. 6		5	N/A	8	N/A	63	2.03
YPLR02 碳黑	P. BK. 7		5	5	8	8	25	1.17
YPLR03 氧化铁黄	P. Y. 42		5	5	8	8	53	1.84
YPLR04 氧化铁红	P. R. 101		5	5	8	8	48	1.93
YPLR05 蜜黄	P. BR. 24		4-5	4-5	8	8	58	2.02
YPLR06 氧化铁棕	调色		5	5	8	8	32	1.67
YPLR07 深黄	P. Y. 110		4-5	5	7	8	28	1.26
YPLR08 柠檬黄	P. Y. 138		4-5	4	8	8	27	1.27
YPLR09 玫红	P. R. 122		4	4-5	7	7-8	22	1.08
YPLR10 大红	P. R. 254		4-5	4	8	8	27	1.27
YPLR11 橙	P. O. 73		4-5	4-5	8	8	19	1.26
YPLR12 酞菁蓝	P. B. 15:3		5	4-5	8	8	37	1.26
YPLR13 酞菁绿	P. G. 7		5	4-5	8	8	36	1.33
YPLR14 紫红	P. V. 19		4	4	7	7-8	12	1.27
YPLR15 紫	P. V. 23		5	4	8	8	6	1.39

★耐光性、耐候性、耐化学性参数是来源于颜料结构性能。耐光性 8 级为最好，1 级为最差；耐候性 5 级为最好，1 级为最差。所有数据均由颜料供应商提供，建议作单独测试耐光性等级相对于蓝羊毛标准（1=差，8=没有变化），d=增深。