

秧浦(YP)水性木器漆专用 WD 系列色浆

○产品说明

秧浦(YP)水性木器漆专用 WD 系列色浆是专门为水性木器漆体系设计的, 满足水性木器漆的调色需求。相比于传统的建筑涂料用色浆, 其应用在水性木器漆体系中对漆性能影响较小, 且满足水性木器漆对 VOC 及其它方面日益严格的要求。此系列色浆与多种水性树脂的相容性良好, 如: 水性丙烯酸树脂, 水性聚酯树脂, 水性醇酸树脂, 2K 环氧树脂, 2K 聚氨酯。

○产品性能

秧浦(YP)水性木器漆专用 WD 系列色浆中所用的树脂含有不超过 10% 的丙二醇助溶剂, 成品色浆中的 VOC < 1%。色浆中的助剂均不含 APEO (烷基酚聚氧乙烯醚)。此系列色浆中所用的颜料性能符合水性木器漆的要求, 且颜料含量高, 性价比高。色浆品种齐全, 可覆盖整个色域, 完全满足不同的颜色需求。色浆粒径小, 对涂层的光泽, 耐水性, 硬度及其它性能影响小; 色浆的耐候性、耐光性、耐酸耐碱性、耐热性良好。严格的产品控制工艺保证所有色浆的着色力, 色相, 流变性控制在很窄的范围之内。保证了调色的精准度以及可重复性。

○产品参数

色浆编号	颜料索引号	产品颜色	耐候性		耐光性		颜料含量 (%)	比重 g/ml
			原色	浅色	原色	浅色		
YPWD01 白	P. W. 6		5	N/A	8	N/A	68	2.10
YPWD02 碳黑	P. BK. 7		5	5	8	8	23	1.16
YPWD03 氧化铁黄	P. Y. 42		5	5	8	8	50	1.70
YPWD04 氧化铁红	P. R. 101		5	5	8	8	46	1.64
YPWD06 黄	P. Y. 83		4	3	7-8	6-7	32	1.12
YPWD07 中黄	P. Y. 74		4-5	3	7-8	6-7	32	1.16
YPWD08 黄	P. Y. 175		5	4	6-7	6-7	20	1.12
YPWD09 紫红	P. V. 19		3-4	3-4	6-7	7	23	1.13
YPWD10 大红	P. R. 112		4-5	3	7-8	6	28	1.14
YPWD11 大红	P. R. 254		4-5	4	8	8	35	1.19
YPWD12 橙	P. O. 36		5	4-5	8	7-8	29	1.19
YPWD13 酞菁蓝	P. B. 15:3		5	4-5	8	8	24	1.14
YPWD14 酞菁绿	P. G. 7		5	4-5	8	8	21	1.18
YPWD15 紫	P. V. 19		5	4	8	8	19	1.12

★耐光性、耐候性、耐化学性参数是来源于颜料结构性能。耐光性 8 级为最好, 1 级为最差; 耐候性 5 级为最好, 1 级为最差。所有数据均由颜料供应商提供, 建议作单独测试耐光性等级相对于蓝羊毛标准 (1=差, 8=没有变化), d=加深。