

## 秧浦(YP)多艳丽 Z 系列纸用色浆

### ○产品说明

- 秧浦(YP)多艳丽 Z 系列纸用色浆是为装饰原纸、彩胶纸、彩色编织纸、水松纸、彩色拷贝纸及彩色招贴纸等通体着色与纸张油墨体系着色设计,亦可用于人造纤维的着色。该色浆由 17 支核心色浆组成,完全满足造纸行业丰富多彩的颜色需求。
- 该系列产品是用非离子或阴离子表面活性剂稳定分散并具有较高的颜料含量。其颜色着色强度,流变性经过严格控制,质地均匀,与各类纸张纤维、淀粉胶有良好的吸附性,从而获得较强的着色与留着性能。在使用过程中受 PH 值及浆内化学品的影响小,可应用于浆内调色,也可以在涂布中使用。
- 该色浆不含有对人体有害的重金属及对环境有害的其它物质,对纸浆和纸张的原有性能指标无不良影响,有较高的耐候性,耐晒性和耐化学品性能。在烘干过程中不变色,不迁移。
- 其中紫色【Z801】和兰色【Z601】更适合于铜版纸的调色。该产品是采用高档有机颜料为展色体,运用特殊的产品加工工艺并加以进口的高效助剂,制成的均匀稳定的水性颜料调色色浆,该色浆是现在造纸行业广泛使用的荧光增白剂的替代产品,亦可代替品蓝等染料色剂。主要用于高档铜版纸的增白和调白。


















### ○特点

- 具有良好的亲和力,容易被浆内纤维表面吸附,调色剂逐流率高,可根据纸厂对纸的色调不同的需求进行任意调配,以达到对纸张进行调色和拨白的效果。
- 具有良好的耐热性,耐温均超过 200 度,在实际应用中不受纸张烘干温度的变化而影响纸张的色调。
- 具有良好的耐酸碱性和化学品性,在使用过程中不受 PH 值和浆内化学品的影响
- 具有良好的耐候性和耐光牢度,能有效延长浆内木质素氧化而使纸张变黄的时间
- 本品适合于高白度纸张的调色,即可应用于浆内的调色,也可以在涂布中使用,经调色剂调色后纸张更纯正、洁白、色泽更柔和。
- 本产品流动性好、可泵、可通过计算机准确计量加入。客户可以将这两种产品按照任何比例复配以达到所需要的色相。

### ○说明

- 耐化学性按照 GB5211.6-85 颜料耐酸性测定法,以 1-5 级表示,5 级最好。按照 GB5211.7-85 颜料耐碱性测定法,以 1-5 级表示,5 级最好。
- 测试方法 ST1/1 指颜料与钛白粉质量比为 1/1 冲淡;ST1/25 指颜料与钛白粉质量比为 1/25 冲淡
- 耐光性按照 GB1710-79 颜料耐光性测定,以 1-8 级表示,8 级最好。
- 耐候性 12 个月,以 1-5 级表示,5 级最好
- 牢度特性的测试只是颜料本身的牢度特性的测试结果。

## ○产品参数

色浆编号	颜料索引号	产品颜色	颜料含量 (%)	固含量 (%)	细度 $\mu\text{m}$	pH 值	耐酸性	耐碱性	耐温性 $>^{\circ}\text{C}$	耐候性		耐光性		储存时间 (月)
										1/1	1/25	1/1	1/25	
多艳丽黄 YPZ201	P. Y. 3		40	44-46	1	7-9	5	5	150	4-5	4-5	7	6-7	12
多艳丽黄 YPZ202	P. Y. 14		40	50-52	1	7-9	5	5	180	4-5	4	5	4-5	12
多艳丽黄 YPZ203	P. Y. 83		35	45-50	1	7-9	5	5	200	2-3	1	6-7	4	12
多艳丽红 YPZ301	P. R. 8		40	46-50	1	7-9	5	1	120	3-4	2	6	4	12
多艳丽红 YPZ302	P. R. 2		40	46-48	1	7-9	4	2	120	3-4	2	6	3-4	12
多艳丽红 YPZ303	P. R. 22		40	44-46	1	7-9	4	2	120	3-4	2	5	2-4	12
多艳丽红 YPZ304	P. R. 112		35	44-46	1	7-9	5	5	180	5	4-5	8	7-8	12
多艳丽红 YPZ305	P. R. 146		40	44-46	1	7-9	5	5	180	4	4	7	5	12
多艳丽红 YPZ306	P. R. 170		40	44-46	1	7-9	5	4	180	4	4	7	5	12
多艳丽橙 YPZ401	P. O. 13		40	48-50	1	7-9	5	4	150	4	3	7-8	7	12
多艳丽绿 YPZ501	P. G. 7		50	54-56	1	7-9	5	5	200	5	5	8	8	12
多艳丽蓝 YPZ601	P. B. 15:0		40	50-52	1	7-9	5	5	200	5	5	8	8	12
多艳丽蓝 YPZ602	P. B. 15:3		45	50-52	1	7-9	5	5	200	5	5	8	8	12
多艳丽黑 YPZ701	P. BK. 7		35	40-42	1	7-9	5	5	200	5	5	8	8	12
多艳丽黑 YPZ702	P. BK. 7		45	50-52	1	7-9	5	5	200	5	5	8	8	12
多艳丽紫 YPZ801	P. V. 23		35	44-48	1	7-9	5	5	200	4-5	4	7-8	7	12
多艳丽紫 YPZ802	P. V. 3		20	26-28	1	7-9	5	4	140	4	3	5	4	12

★印刷品颜色与实际产品颜色有误差，以产品实际颜色为准。

特别声明：我们所做的产品是基于我们现有的经验和技术的。由于我们无法了解客户的配方，应用领域和具体生产工艺，因此不能对用户的最终产品做出承诺，更不能被视为对描述产品的专门性能或适用于某一特别领域的保证。产品质量受销售合同保证。