

水性建筑涂料工厂调色用 BS 系列色浆




○产品说明

BS 系列色浆为不含乙二醇和粘胶剂的无树脂高浓度色浆, 主要应用于乳胶漆及高固含面漆的着色。该系列产品与多种体系有良好的相容性, 质地均匀, 可泵, 可倒, 不含胶粘剂和乙二醇, 是阴离子润湿剂和分散剂的制备物。具有颜色鲜艳, 着色力高, 粘度低, 流动性, 固含量高, 长时间储存不结块, 不沉淀, 不反粗, 细度小等优点; 同时该产品被评为《江苏省技监局质量跟踪认可产品》

○应用及使用

BS 系列色浆主要应用于各种水性乳胶漆着色, 在使用本产品前, 建议先做相容性实验, 应充分搅拌均匀, 避免沉淀而影响添加量; 色浆使用后应及时盖好, 避免表面受污染或挥发, 影响产品品质; 无特别要求的颜色标准时, 应选择耐候性, 耐光性好的色浆, 特别推荐无机类色浆和有机类大分子结构色(此系列 BS906, BS911 只适用于深色外墙, 建议用量 3%以上)

○产品参数

色浆编号	颜料索引号	原色	浅色	耐候性		耐光性		颜料含量 (%)	比重 g/ml
				原色	浅色	原色	浅色		
BS300 碳黑	P. BK. 7			4-5	4	7-8	7	41	1.15
BS304 酞菁蓝	P. B. 15:1			5	5	8	8	45	1.25
BS305 酞菁蓝	P. B. 15:3			5	4-5	8	8	48	1.28
BS306 酞菁绿	P. G. 7			5	4-5	8	7-8	49	1.29
BS605 铁红	P. R. 101			5	5	8	8	73	2.28
BS604 铁红	P. R. 101			5	5	8	8	70	2.27
BS611 铁红	P. R. 101			5	5	8	8	70	2.27
BS610 铁黄	P. Y. 42			5	5	8	8	62	1.98
BS609 铁黑	P. BK. 11			5	5	8	8	62	1.98
BS902 桔橙	P. O. 73			5	5	8	7	35	1.08
BS903 永固紫	P. V. 23			5	4	8	7	35	1.29
BS905 深黄	P. Y. 110			5	5	8	8	35	1.07
BS906 中黄	P. Y. 74			4	3-4	7	6-7	49	1.19
BS914 嫩黄	P. Y. 154			5	4-5	8	8	40	1.21
BS909 玫红	P. R. 122			5	4-5	8	7-8	35	1.11
BS911 大红	P. R. 112			3-4	2-3	7	6	48	1.18
BS918 大红	P. R. 254			5	4-5	8	7-8	40	1.19
BS911B 大红	P. R. 254			5	4-5	8	7-8	40	1.19
BS907 大红	P. R. 255			5	4-5	7-8	7-8	40	1.09

★耐光性、耐候性、耐化学性参数是来源于颜料结构性能。耐光性 8 级为最好, 1 级为最差; 耐候性 5 级为最好, 1 级为最差。所有数据均由颜料供应商提供, 建议作单独测试耐光性等级相对于蓝羊毛标准 (1=差, 8=没有变化), d=增深。